

Navodilo za zatesnitev profila PORTAFRAME na območju tal



Zatesnitev z bitumenskim premazom ali bitumensko folijo

Hidroizolacija talnega zidca se ne sme izvesti z običajnim bitumenskim premazom ali bitumensko folijo, ki se uporablja pri zidarskih delih.

Kemični procesi (npr. migracija mehčala) lahko povzročijo nepopravljive poškodbe na razširitveni plošči.

V vsakem primeru je treba preprečiti vpliv vročine, npr. pri »prižiganju« bitumenske folije, saj lahko to prav tako povzroči uničenje plošče.



Tesnjenje z ustrezno EPDM-tesnilno folijo

Primeren način zatesnitve je uporaba EPDM-folij, ki so na razširitveno ploščo pritrjene npr. z butilnim samolepilnim trakom ali z ustreznim lepilom na osnovi EPDM.

Tesnilne folije na osnovi EPDM (proizvajalec npr. Illbruck) lahko dobite pri specializiranih prodajalcih.